

GOLDEN ADHESIVE

PRIMER D'ADESIONE PER CLS E MALTE

DESCRIZIONE

Speciale formulazione vinilica modificata che, applicata tal quale, funge da primer di adesione per intonaci, cls e malte su ogni supporto purché sano e compatto.

VANTAGGI

- Senza solventi, non infiammabile.
- Superadesivo, elevate resistenze allo strappo.
- Veloce e pratico, rimane plastico.
- Durabile.

INDICAZIONI DI IMPIEGO

- Riprese di getto: adesione tra vecchio e nuovo cls.
- Per fare aderire malte od intonaci su vari supporti quali i cls, muratura ma anche lapidei, piastrelle, acciaio, legno.
- Incrementatore di adesione per stucchi.

METODO D'USO

Preparare adeguatamente il supporto in modo che la superficie risulti ASCIUTTA, sana, compatta, pulita. Rimuovere parti friabili, residui di colla, carta, pitture solubili in acqua. Mescolare normalmente nel suo contenitore, applicare a rullo, pennello o spruzzo, badando a deporre strati sottili evitando gli eccessi.

GOLDEN ADHESIVE deve stagionare come minimo 3-4 ore prima di sovrapporre gli altri materiali (non deve essere più appiccicoso).

I materiali successivi possono essere applicati sullo strato di GOLDEN ADHESIVE anche dopo 2-3 giorni, purché esso non venga nel frattempo insudiciato o "pelato" o dilavato.

CARATTERISTICHE TECNICHE (risultati tipici)

- | | |
|------------------|---|
| • Densità: | 1,07 Kg/litro |
| • Solidi totali: | > 43% |
| • Filmazione: | (20°C 80% UR) 1 ^h 30' |
| • Adesione: | dopo stagionatura dei componenti il "sandwich" ha una resistenza allo strappo > 1 N/mm ² |

AVVERTENZE

- Non è applicabile su supporti costantemente umidi o soggetti a forte ascensione capillare.
- Usare il prodotto tal quale, dopo miscelazione MANUALE nel suo contenitore.
- Non applicare per contatto con alcun materiale che sia idrosolubile (colle, pitture, etc.).
- Non applicare al di sotto di 5°C.
- Proteggere dal gelo.

CONSUMO

Il consumo medio del prodotto è pari a circa 0,1 - 0,2 lt/mq in base alla porosità del supporto.

CONFEZIONI

E' un prodotto liquido.
Tanche da 20 Kg.
Tanche da 5 Kg.

STOCCAGGIO

12 mesi in confezioni originali, sigillate, mantenute in ambiente asciutto e protetto, a temperatura fra +5°C e +35°C.

PRECAUZIONI

GOLDEN ADHESIVE è atossico. Eventualmente indossare guanti ed aerare gli ambienti. Non ingerire.

E' comunque disponibile la scheda di sicurezza del prodotto.

I dati sono basati sulle nostre esperienze pratiche e di laboratorio. Non ci assumiamo alcuna responsabilità per risultati negativi derivanti da un uso improprio che dipendano da fattori estranei alla qualità del prodotto.

Data di emissione: 01.02.02
Data di revisione: 02.05.11

Nr. rev.: 1

GOLDEN ADHESIVE
pag. 1/1

TECNOCHEM ITALIANA S.p.A.
24030 BARZANA (BERGAMO) ITALY – VIA SORTE 2/4,
TEL. **39 035 55.48.11 – TELEFAX **39 035 55.48.16
E-mail: info@tecnochem.it - www.tecnochem.it