

## GOLDEN FAST GRIP

### MALTA SPECIALE A PRESA ED INDURIMENTO RAPIDO PER ANCORAGGI O FISSAGGI

#### DESCRIZIONE

Formulato in polvere a base cementizia che, dopo miscelazione con acqua, diviene fluido e colabile per ancoraggi; resistenze meccaniche strutturali vengono raggiunte già dopo 1-2 ore.

#### VANTAGGI

- Facilissimo da utilizzare.
- Rapida presa (10-15 minuti) e rapidissimo indurimento e veloce operatività degli elementi ancorati.
- Elevata adesione al cls e resistenza allo sfilamento dell'acciaio.
- Durabilità, impermeabilità, protezione.

#### METODO D'USO

- Preparare i fori adeguati agli elementi da ancorare.
- Rimuovere (a.c.) ogni residuo o polverosità.
- Bagnare a saturazione con acqua.
- Rimuovere (a.c.) ogni eccesso d'acqua.
- Mescolare normalmente miscelando con circa il 18% di acqua riferita al peso della polvere.
- Ottenere impasto omogeneo, fluido, scorrevole.
- Utilizzare nello spazio di 1 - 2 minuti.

#### CARATTERISTICHE TECNICHE (risultati tipici)

- Densità: 2,2+2,3 Kg/litro
- Resa: ~ 1,9 Kg/litro
- Tempo di lavorabilità: 5+7 minuti
- Fine presa: 14+20 minuti
- Resistenza allo sfilamento (barra aderenza migliorata): > 10 N/mm<sup>2</sup>

#### RESISTENZE MECCANICHE (TIPICHE):

	1 ora	3 ore	1 giorno	28 giorni
• Compressione N/mm <sup>2</sup>	10	16	31	50
• Flessione N/mm <sup>2</sup>	2,5	3,2	4,5	9,5

#### AVVERTENZE

Non applicare con temperature troppo fredde. Al caso si può utilizzare acqua di impasto tiepida.

#### CONFEZIONI

E' un prodotto in polvere.  
Secchie da 25 Kg.

#### STOCCAGGIO

Informazioni ai sensi del D.M. 10 maggio 2004:

**Stoccaggio:** 12 mesi in confezioni originali, non aperte, mantenute in ambiente asciutto e protetto, a temperatura fra +5°C e +35°C.

#### PRECAUZIONI

Come tutti i prodotti a base cemento può irritare la pelle e gli occhi. Consigliamo perciò l'uso di occhiali, guanti e mascherine antipolvere.

Risciacquare immediatamente pelle e occhi in caso di schizzi accidentali.

E' comunque disponibile la scheda di sicurezza del prodotto.

I dati sono basati sulle nostre esperienze pratiche e di laboratorio. Non ci assumiamo alcuna responsabilità per risultati negativi derivanti da un uso improprio che dipendano da fattori estranei alla qualità del prodotto.

Data di emissione: 01.02.02  
Data di revisione: 02.05.11

Nr. rev.: 3

GOLDEN FAST GRIP  
pag. 1/1

**TECNOCHEM ITALIANA S.p.A.**  
24030 BARZANA (BERGAMO) ITALY – VIA SORTE 2/4,  
TEL. \*\*39 035 55.48.11 – TELEFAX \*\*39 035 55.48.16  
E-mail: info@tecnochem.it - www.tecnochem.it