

GOLDEN LASTIC KNIFE GRADE

STUCCO ELASTICO A BASE ACRILICA FIBRATO PER LA SIGILLATURA DI FESSURAZIONI

DESCRIZIONE

GOLDEN LASTIC knife grade è un pasta pronta all'uso a base di polimeri acrilici e speciali fibre idoneo per la stuccatura di fessurazioni da applicare prima di altri rivestimenti della linea Golden.

VANTAGGI

- Ottima adesione al supporto.
- Durabile e resistente alle piogge acide, all'azione gelo/disgelo ed ai raggi ultravioletti.
- Compatibile con tutte le altre pitture della linea Golden.
- Prodotto privo di ingredienti tossici, ecologico e a base acqua
- Inodore.

INDICAZIONI DI IMPIEGO

Per stuccare e riempire fessurazioni di lieve entità fino a 6 mm. Per uso interno ed esterno; si può utilizzare prima dell'applicazione di altre pitture o intonaci della linea Golden.

METODO D'USO

Il supporto deve essere asciutto e pulito, privo di efflorescenze, di tracce di alghe, di muffe o di qualsiasi altra sostanza che possa contrastare l'adesione. La presenza di alghe e/o di muffe deve essere rimossa preventivamente con risciacquo antifungo, come per esempio il GOLDEN DEMUF. In caso di necessità, questo trattamento va ripetuto più volte. Lasciar asciugare prima di continuare con l'applicazione di altri prodotti.

Pulire accuratamente supporti sabbiosi e, se fragili, consolidarli.

Si ottiene un'adesione maggiore con l'applicazione preventiva di idoneo primer quali GOLDEN PRIMER WB o GOLDEN PRIMER SB/N. Anche per supporti porosi si consiglia l'applicazione preventiva del primer per evitare inclusione di aria.

- **FESSURAZIONI DI LIEVE ENTITA' (fino a ~1.6 mm):**
Per fessurazioni fino a 1.6 mm di ampiezza, applicare il prodotto tramite una spatola o una spugna umida. Applicare **GOLDEN LASTIC knife grade** a fratazzo in modo da pareggiare la superficie, ricoprendo la fessurazioni. Lasciar asciugare il materiale e controllare l'applicazione. Se il materiale si è ritirato non saturando

completamente la fessurazione, ripetere l'applicazione. Lasciar asciugare per 4 ore prima di applicare un rivestimento elastico.

- **GROSSE FESSURAZIONI da ~1.6 mm fino a 6.5 mm**

Predisporre le fessurazioni con dimensioni massime di 6 x 6 mm. Irruvidire i bordi in modo da assicurare un'adesione ottimale. Riempire le fessurazioni con **GOLDEN LASTIC knife grade** tramite spatola o cazzuola americana. Eliminare dai bordi le parti di prodotto in eccesso. Lasciar asciugare per 4 ore. Se necessario, una volta asciutto il materiale, ripetere l'applicazione finché la fessurazione non è completamente riempita. Lasciare asciugare per 24 ore prima di applicare qualsiasi altro rivestimento..

CARATTERISTICHE TECNICHE (risultati tipici)

- Densità: 1,53 Kg/lt
- pH: 9
- Solidi in peso %: 81.5

LIMITAZIONI

Non utilizzare il prodotto per fessurazioni superiori a 6.5 x 6.5 mm.

Non utilizzare il prodotto per la sigillatura di giunti a contatto costante con acqua o sottoposti a spinte idrostatiche siano esse positive o negative.

CONSUMO

<i>Misura della fessurazioni (profondità x ampiezza)</i>	<i>Consumo</i>
3.2 mm x 3.2 mm	99 ml/lt
3.2 mm x 6.4 mm	50 ml/lt
6.4 mm x 6.4 mm	25 ml/lt

CONFEZIONE

Secchia da 5 Kg.
Secchia da 25 Kg.

COLORI

Vedi cartella colori.

STOCCAGGIO

Tenere in confezioni ben chiuse, protette da gelo ed umidità.
Conservare sempre a temperature superiori ai 5° C e sollevate da terra. In tali condizioni il prodotto si conserva per 1 anno.

PRECAUZIONI

GOLDEN LASTIC KNIFE GRADE è atossico. Si consiglia comunque di usare guanti. In caso di contatto con gli occhi lavare abbondantemente con acqua. Tenere lontano dai bambini. Non ingerire.

E' comunque disponibile la scheda di sicurezza del prodotto.

I dati sono basati sulle nostre esperienze pratiche e di laboratorio. Non ci assumiamo alcuna responsabilità per risultati negativi derivanti da un uso improprio che dipendano da fattori estranei alla qualità del prodotto.

Data di emissione: 09.2004

Data di revisione: 02.05.11 Nr. rev.: 2

GOLDEN LASTIC knife grade

pag. 2/2

TECNOCHEM ITALIANA S.p.A.
24030 BARZANA (BERGAMO) ITALY – VIA SORTE 2/4,
TEL. **39 035 55.48.11 – TELEFAX **39 035 55.48.16
E-mail: info@tecnochem.it - www.tecnochem.it