

## GOLDEN MIX CA RASATURA

### PRODOTTO DA RASATURA PER PICCOLE O GRANDI SUPERFICI

#### DESCRIZIONE

Prodotto in polvere di composizione minerale basata su calci, silici reattive, aggregati selezionati ed appropriate additivazioni; consente una rasatura traspirante per la finitura estetica (bianco antico) idonea anche a ricevere le pitturazioni minerali finali.

Raccomandato per la rasatura dell'intonaco traspirante

#### VANTAGGI

- Facile e veloce applicabilità, finitura su qualsiasi supporto, elevata traspirabilità, ottima adesione, applicazione a spessori prevalentemente sottilissimi (1-2 mm) con contemporaneo livellamento di rientranze, imperfezioni etc.
- La superficie rasata può essere lasciata tal quale, oppure può essere tinteggiata con pitture altamente traspiranti.

#### INDICAZIONI DI IMPIEGO

- Per la veloce rasatura e finitura delle più svariate superfici come: intonaci grezzi parzialmente degradati, murature risanate con intonaci deumidificanti, calcestruzzi etc.
- Consente l'ottenimento di superfici finite di colore bianco antico omogeneo che però possono essere tinteggiate con qualsiasi pittura traspirante.

#### METODO D'USO

Nel caso di applicazione su supporto polveroso e friabile rimuovere prima con spatola o spazzola, a secco o con acqua, le parti incoerenti.

Soprattutto nel caso di supporto poroso ed assorbente e con climi caldi e secchi, bagnare adeguatamente ed omogeneamente il supporto con acqua prima dell'applicazione.

Miscelare con acqua nelle proporzioni di 5 - 6 l per sacco da 25 Kg fino ad impasto perfettamente omogeneo. Si consiglia la miscelazione con trapano con frusta o con miscelatori ad alta efficienza. Attendere qualche minuto prima dell'applicazione. Applicare in due mani da 1 mm/cadauno con cazzuola o lama e finire con spugna rigida. La finitura a lama consente l'ottenimento di superfici bellissime di sapore antico, senza "granello" in superficie e con lievi irregolarità ricercate.

#### CARATTERISTICHE TECNICHE (risultati tipici)

- Modulo elastico statico: 1.000 ÷ 3.000 N/mm<sup>2</sup>
- Resistenza a compressione (28 gg.): 2 N/mm<sup>2</sup>
- Resistenza a flessione (28 gg.): 1 N/mm<sup>2</sup>
- Adesione alla pietra (cuneo 20°): / Mpa
- Adesione al mattone (cuneo 20°): / Mpa
- Permeabilità al vapore: 18 μ
- Conduttività termica: / W/mK
- Densità di impasto: 1,3 Kg/litro
- Acqua di impasto: 22%
- Tempo di lavorabilità (20°C): >2 h
- Tempo di inizio presa (20°C): >4 h
- Temperatura min. di applicazione: + 4°C
- Colore: bianco antico

#### AVVERTENZE

Non rigenerare gli impasti ma utilizzarli per il tempo di vita utile.

Non utilizzare il prodotto con temperature ambientali sotto i +2°C

#### CONSUMO

~ 1,5 Kg/mq/mm spessore

#### CONFEZIONI

E' un prodotto in polvere.  
Sacchi da 25 Kg.

## STOCCAGGIO

Tenere in confezioni ben chiuse, in ambiente coperto ed asciutto, sollevate da terra. In tali condizioni il prodotto si conserva per almeno 6 mesi.

## PRECAUZIONI

Come tutti i prodotti a base calce possono irritare la pelle e gli occhi. Consigliamo perciò l'uso di occhiali, guanti e mascherine antipolvere.

Risciacquare immediatamente pelle e occhi in caso di schizzi accidentali.

E' comunque disponibile la scheda di sicurezza del prodotto.

I dati sono basati sulle nostre esperienze pratiche e di laboratorio. Non ci assumiamo alcuna responsabilità per risultati negativi derivanti da un uso improprio che dipendano da fattori estranei alla qualità del prodotto.

Data di emissione: 01.02.02

GOLDEN MIX CA RASATURA

Data di revisione: 02.05.11 Nr. rev.: 3

pag. 2/2

**TECNOCHEM ITALIANA S.p.A.**  
24030 BARZANA (BERGAMO) ITALY – VIA SORTE 2/4,  
TEL. \*\*39 035 55.48.11 – TELEFAX \*\*39 035 55.48.16  
E-mail: [info@tecnochem.it](mailto:info@tecnochem.it) - [www.tecnochem.it](http://www.tecnochem.it)